

Réf.	<b>CRISTALINE</b>
Gamme	<b>Transparent</b>
Grain (Recto/Verso)	<b>Glacé / Perlé</b>
Aspect (Recto / Verso)	<b>Brillant / Satin</b>

## Composition

- Feuille polypropylène.
- Sans halogène, ni substance nocive pour la couche d'ozone.
- Déchets inertes, non toxiques et 100% recyclables.
- La combustion dégage du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau.

## Propriétés chimiques

- Résistant à l'eau, aux graisses, aux alcools et aux détergents.

## Propriétés physiques

Propriétés	Unité	Test	Valeur*	Tolérances
Épaisseur	µm	ISO 4593	350 à 1200	+0,02mm / -0,03mm
Densité	g/cm <sup>3</sup>	Test interne Par immersion	0,91 (hors blanc 060)	+/- 0,01 g/cm <sup>3</sup>
Résistance au choc-traction	KJ/m <sup>2</sup>	ISO 8256 testé sur 500µm	290	
Résistance déchirure (Elmendorf)	mN	ISO 1974 testé sur 500µm	4895	

\*Ces valeurs sont indicatives pour une qualité standard et basées sur les normes mentionnées.

Les propriétés physiques du produit peuvent varier en fonction de la température. Proche ou en dessous de 0°C, le matériau peut devenir cassant.

Pour des applications à basse température, nous contacter.

De même, exposé à température, comme tous les thermoplastiques, le matériau peut perdre en rigidité, s'accompagnant d'un phénomène de dilatation. Ces phénomènes sont perceptibles autour de 70°C. Le point de fusion de nos produits se situe autour de 140°C.

## Tolérances dimensionnelles

Format : 0/+5mm (sens machine et sens travers)  
Possibilité d'équerrage sur demande

Planéité de la feuille : 5mm recto/verso

## Conditions d'utilisation

- A réception du Priplak®, laisser les feuilles à température ambiante (environ 20°C) entre 24 et 48 heures avant utilisation, afin de les stabiliser à cœur.
- Compte tenu de sa face glacée, ce produit est sensible à la rayure. Il est donc recommandé de manipuler les feuilles avec précaution.

## Impression sur Priplak®

### Impression U.V.

- Le Priplak® est traité Corona recto/verso afin de permettre son imprimabilité en offset UV, sérigraphie UV et impression digitale UV.
- L'énergie de surface, à la fabrication, est supérieure à 46 dynes/cm mais décroît dans le temps. Nous recommandons d'imprimer le Priplak® de préférence dans les six mois pour les faces grainées et trois mois pour les faces glacées après la date de fabrication (précisée sur l'étiquette) en veillant à ce que le produit soit conservé dans son emballage d'origine et stocké dans un endroit non exposé à l'humidité et à des variations de températures importantes. Il appartient à l'imprimeur de vérifier et tester au préalable l'imprimabilité du support.
- Nos produits sont traités antistatique afin de faciliter l'alimentation automatique des feuilles et éviter l'empoussièrement.
- Priplak recommande des encres adaptées au polypropylène. Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès de votre fournisseur d'encres. Des essais préliminaires/tests sont conseillés.
- Afin de protéger l'impression contre l'abrasion, nous vous recommandons d'appliquer un vernis de protection offset UV.

### Autre type d'impression

En sérigraphie traditionnelle (encres mono ou bi-composants), une tension de surface inférieure à 40 dynes/cm autorise l'impression. Il est cependant recommandé d'effectuer un test préalable.

Réf. CRISTALINE

Gamme Transparent

Grain (Recto/Verso) Glacé / Perlé

Aspect (Recto / Verso) Brillant / Satin

## Découpe et rainage sur Priplak®

- Priplak préconise une température autour de 20°C.
- Découpe et rainage sur Priplak® sont possibles sur platines manuelles ou automatiques, utilisées généralement dans l'industrie du carton. En général, le rainage s'effectue à froid. Pour de fortes épaisseurs, il est préférable de le réaliser à chaud.
- L'utilisation de filets demi-coupants est déconseillée pour le Priplak® car ils favorisent les amorces de déchirure.
- Le rainage génère un allongement de la matière dont il faut tenir compte pour la conception de l'outil.
- La découpe du Priplak® en format inférieur à celui livré, proche d'un format A4, voire moins, peut générer la libération de contraintes au sein de la feuille, donnant lieu à un phénomène de curl.

## Assemblage

- Priplak® peut être collé, soudé à l'air chaud ou par ultra-sons, riveté, perforé, cousu...
- Pour le collage, Priplak recommande deux types de colles :
  - hot melt polyurethane reactive (PUR)
  - cyanoacrylates
- Dans le cas d'assemblage du Priplak® au contact de surfaces imprimées (couverture en Priplak®) ou contre collage, il est fortement recommandé de faire des tests préalables afin de s'assurer de la compatibilité du Priplak® avec les autres produits. En effet, certains composants de colle, encres contenant des hydrocarbures aliphatiques, aromatiques, utilisées dans l'impression du papier peuvent générer des phénomènes de curl au contact du Priplak®.

## Conformité avec les normes

Couleur	Norme jouet EN 71/3 (2021)	Norme alimentaire Règlement (EU) N°10/2011	Norme Coneg Directive 1994/62/CE	RoHS Directive 2011/65/EU
Naturel 000	✓	✓	✓	✓
Autres couleurs	nous consulter			

✓ Conforme à la norme citée.

### Norme jouet : Norme NF EN 71-3 (2021)

Relative à la sécurité des jouets – Partie 3 : migration de certains éléments.

### Norme alimentaire : Règlement (EU) N°10/2011.

Concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. La notion de migrations globale et spécifique est un autre aspect de la directive, qui dépend des conditions de l'utilisation finale du produit (nature de denrées alimentaires, température, temps de contact,...). De ce fait, cette conformité est à tester sur le produit fini.

### Norme Coneg (USA) & Directive 1994/62/CE : Relative aux emballages et aux déchets d'emballage.

Teneur en métaux lourds (cadmium, plomb, mercure, et chrome (VI)) inférieure à 100ppm.

### RoHS - Directive 2011/65/EU : Relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

## Conditions de stockage

Le Priplak® doit être stocké dans son emballage d'origine, à l'abri de la lumière, à une température proche de 20°C

*Les informations contenues dans ce document sont non contractuelles et proviennent de données de nos fournisseurs basées sur l'état actuel de nos connaissances. Elles sont données de bonne foi et considérées comme exactes. Le fabricant se réserve le droit de changer le produit et/ou ses caractéristiques techniques.*

*Cependant, comme nous ne contrôlons pas les conditions et méthodes d'utilisation, ces informations ne sont pas applicables aux produits finis et ne sauraient constituer une garantie pour des applications spécifiques. Ainsi, vous devez vous assurer que nos produits donneront entière satisfaction dans votre application.*

PRIPLAK® CRISTALINE est une marque déposée de la société PRIPLAK.

Diffusion non contrôlée

